

АНО «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия»

Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

119421, РОССИЯ, город Москва, ул. Новаторов, 40

Юридический адрес:

Адрес места осуществления деятельности: 125130, РОССИЯ, город Москва, Новоподмосковный пер. 2-ой, 4,
тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru

Утверждаю

Руководитель ИЛ

Л.А. Гладковский

« 27 » 09 2023г.

Протокол испытаний

конструктивно сходных с холодным оружием изделий

№ 3086 от 27.09.2023г.

Всего страниц -1

1. Исходные данные:

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 549 от 04.09.2023г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 300 от 27.09.2023г.
1.2 Наименование объекта испытаний. Заявитель	Нож складной модели « Corsair ». Изготовитель – ООО «Кизляр Суприм», Россия, по ТУ 25.71.13-002-47000473-2023
1.3 Дата получения объекта	27.09.2023 г.
1.4 Акт отбора (№ и дата)	№ 360 от 25.09.2023 г.
1.5 Заказчик	ООО «Кизляр Суприм» (368870, РФ, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Грозненская, д.87)
1.6 Сведения об объекте (идентификация)	Нож состоит из клинка, рукояти. Клинок стальной (коррозионно-стойкая, полированная), однолезвийный, со скосом к острию и пятой. Рукоять изогнутая, с ограничителем, травмобезопасная. Детали рукояти из металла, его сплавов и синтетических материалов (дерева кости, рога). Нож выполнен с техническими характеристиками, снижающими боевые свойства.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и спортивные специальные. Общие технические условия» (п.п. 9.2, 9.4, 9.5) с Изменением №1 и Поправкой
1.8 Дата проведения испытания	27.09.2023г.


2. Средства измерения: 1. Линейка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль ШЦ-1 3. Твердомер
3. Вспомогательное оборудование: 1. Устройство для измерения прочности и упругости клинка. 2. Фотоаппарат.
4. Условия испытаний: Температура 23° С, относительная влажность 43%

5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	не более 150 (п. 5.1)	п. 9.2	110
толщина клинка, мм	не более 2,6 (п. 5.1)	п. 9.2	2,2
остаточная деформация клинка, мм	не более 1 мм (п. 5.10)	п. 9.5	1
длина рукояти, мм	более 70 (п.5.1.1)	п. 9.2	118
твердость клинка, HRC	более 25 (п.п.5.1, 5.3)	п. 9.4	57
конструкция изделия	травмобезопасная рукоять при требуемой длине и толщине клинка (п. 5.1.1)	п. 9.2	соответствует – превышение ширины ограничителя над шириной черена рукояти более 5 мм (8 мм) при установленной длине и толщине клинка.

Заключение: Представленный нож соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99, является конструктивно сходным с холодным оружием изделием – ножом туристическим, не относящимся к оружию.

Результаты испытаний распространяются на нож модели «**Corsair**», выпускаемый серийно ООО «Кизляр Суприм», Россия по ТУ 25.71.13-002-47000473-2023

Испытания провел  Б.З. Сагдиев

Частичное воспроизведение протокола допускается только с письменного разрешения руководителя лаборатории